



Použitie: Lepidlo FM12 má široký rozsah použitia, pre rôzne druhy materiálov, v širokej škále teplotných rozmerov. Jedná sa o druh cementu odolného voči vysokým teplotám až do 1500°C.

Vlastnosti

- Vysoká tepelná odolnosť
- Nízka tepelná vodivosť
- Tolerancia na prudké zmeny teplôt
- Jednoduchá manipulácia a zaobchádzanie

Možnosti použitia

- Lepenie výrobkov z vlákien
- Vynikajúce pre lepenie keramických výrobkov z vlákien na oceľ
- Bodovité nanášanie

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FM12 | |
| Chemické zloženie (hmotnosť %) | |
| SiO ₂ | 38% |
| Al ₂ O ₃ | 57% |
| Ďalšie | 5% |
| Nanášanie—spracovanie | |
| Nanáša sa špachtľou, štetcom, valcom alebo maliarskou kefou. Kov je nevyhnutné pred použitím odmastiť. Nanáša sa bodovito! Nanáša sa špachtľou, štetcom, valcom alebo maliarskou kefou. Kov je nevyhnutné pred použitím odmastiť. Nanáša sa bodovito! Nanáša sa špachtľou, štetcom, valcom alebo maliarskou kefou. Kov je nevyhnutné pred použitím odmastiť. Nanáša sa bodovito! | |
| Je pripravené na okamžité použitie s možnosťou pridať 10% vody Je pripravené na okamžité použitie s možnosťou pridať 10% vody Je pripravené na okamžité použitie s možnosťou pridať 10% vody | |
| Balenie—možnosť | |
| 1 balenie obsahuje | 15kg lepidla (použitie od 7 do 15m ²) |
| 1 paleta obsahuje | 40 ks balení (15kg) |
| Skladovateľnosť | |
| Stabilita pri skladovaní sa zaručuje v uzavretom original balení - max uskladnite 6 mesiacov .Nevyhnutné chrániť pred mrazom | |
| Sušenie | |
| Sušenie na vzduchu, v závislosti od hrúbky filmu pri izbovej teplote miestnosti 24-48 Urýchliť sa dá sušenie pri 60 až 100 ° C | |



| Balenie—možnosť | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 balenie obsahuje | 15kg lepidla (použitie od 7 do 15m ²) |
| 1 paleta obsahuje | 40 ks balení (15kg) |
| Skladovateľnosť | |
| Stabilita pri skladovaní sa zaručuje v uzavretom original balení - max uskladnite 6 mesiacov .Nevyhnutné chrániť pred mrazom. | |
| Sušenie | |
| Sušenie na vzduchu, v závislosti od hrúbky filmu pri izbovej teplote miestnosti 24-48 Urýchliť sa dá sušenie pri 60 až 100 ° C | |

Informácie o použití

Materiálový bezpečnostný list obsahuje zdravotné, bezpečnostné a environmentálne vlastnosti produktu. Použitie, manipuláciu a skladovanie výrobku je nevyhnutné konzultovať s dodávateľom.

Informácie na technickom liste o hodnotách výrobku a jeho zložení sú len všeobecné a neslúžia na akúkoľvek inú formu záväzku!